

Сортамент покрытий

Наружный диаметр	Антикоррозионная наружная и внутренняя изоляция								Теплогидроизоляция ТУ 1390-007-32256008-05							
	Общая толщина слоя изоляции								Подземная прокладка				Надземная прокладка			
	Наружная антикоррозионная							Внутренняя антикоррозионная	Тип изоляции 1		Тип изоляции 2		Тип изоляции 1		Тип изоляции 2	
	Наружная эпоксидная ГОСТ Р51164-98 констр.№4	Усиленная изоляция на основе экструдированного полиэтилена ГОСТ Р51164-98 констр.№ 2	Весьма усиленная изоляция на основе экструдированного полиэтилена ГОСТ 9.602-89	Трехслойная усиленная изоляция на основе экструдированного полиэтилена DIN 30670	Трехслойная весьма усиленная изоляция на основе экструдированного полиэтилена DIN 30670	Трехслойная усиленная изоляция на основе экструдированного полипропилена NFA 49 711	Трехслойная весьма усиленная изоляция на основе экструдированного полипропилена NFA 49 711		Номинальный диаметр оболочки	Толщина слоя ППУ	Номинальный диаметр оболочки	Толщина слоя ППУ	Номинальный диаметр оболочки	Толщина слоя ППУ	Номинальный диаметр оболочки	Толщина слоя ППУ
57	0,35	2,0	2,5	1,8	2,5	1,2	1,2	-	125	31,5	140	38,5	125	33,5	140	41
76	0,35	2,0	2,5	1,8	2,5	1,2	1,2	-	140	29	160	39	140	31,5	160	41,5
89	0,35	2,0	2,5	1,8	2,5	1,2	1,2	0,30	160	32,5	180	42,5	160	35	180	45
108	0,35	2,0	2,5	2,0	2,7	1,2	1,2	0,30	180	33	200	43	180	35,5	200	45,5
114	0,35	2,0	2,5	2,0	2,7	1,2	1,2	0,30	200	40	225	52	200	42,5	225	55
133	0,35	2,0	2,5	2,0	2,7	1,2	1,5	0,30	225	42,5	250	54,5	225	45,5	250	58
159	0,35	2,0	2,5	2,0	2,7	1,2	1,5	0,30	250	41,5	280	56	250	45	280	60
219	0,35	2,0	2,5	2,0	2,7	1,2	1,5	0,30	315	43	355	62,5	315	47,5	355	67,5
273	0,35	2,0	3,0	2,2	2,9	1,2	1,5	0,30	400	57	450	81,5	400	63	450	88
325	0,35	2,2	3,0	2,2	2,9	1,2	1,8	0,30	450	55,5	500	79,5	450	62	500	87
426	0,35	2,2	3,0	2,2	2,9	1,2	1,8	0,30	560	58	630	92	560	66,5	630	101,5
530	0,35	2,2	3,0	2,5	3,2	1,5	2,0	0,30	710	79	-	-	710	89,5	-	-
630	0,35	2,5	3,5	2,5	3,2	1,5	2,0	-	800	72,5	-	-	800	84,5	-	-
720	0,35	2,5	3,5	2,5	3,2	1,5	2,0	-	900	76	-	-	900	89	-	-

Примечания:

- По требованию заказчика производится изоляция трубной арматуры диаметров от 57 до 325 мм.
- По согласованию с заказчиком производится изоляционное покрытие иных, нестандартных толщин
- По согласованию с заказчиком производится изоляционное покрытие труб другого сортамента с толщиной стенки до 20 мм.